

# ROCKMAX® JOINTSEAL



วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ออน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)

## ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Jointseal คือ ยางหยอดร่องรอยต่อถนนคอนกรีต ผลิตภัณฑ์จากยางมะตอย และสารผสมเพิ่มชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน ทนความร้อนและอุณหภูมิสูง การยึดเกาะดีเยี่ยมใช้ในการยาแนวร่องถนนคอนกรีต

## ลักษณะการใช้งาน

- ยาแนวถนนคอนกรีต
- ยาแนวคอนกรีตในงานเขื่อน
- ยาแนวพื้นคอนกรีต
- ยาแนวพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
- ซ่อมแซมผิวคอนกรีตถนน

## คุณสมบัติ

- มีค่าความยืดหยุ่นตัวดี
- ทนทานกับอุณหภูมิที่สูงได้ดี
- ทนความร้อนและการเสียดสี
- ยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน
- ทนน้ำขัง

## ข้อมูลทางเทคนิค

ความถ่วงจำเพาะ	1.31
อุณหภูมิวาบไฟ	>250 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิปลอดภัย	>175 องศาเซลเซียส
จุดไหลเท	140 ถึง 150 องศาเซลเซียส
เพนเทรชัน	50
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำหนักกด 150 กรัม ในเวลา 5 วินาที	
การไหล	0.0 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทำมุม 75 องศา	
การยึดเหนี่ยว	ผ่าน
ไม่เกิดรอยแตกร้าวหรือการแตกตัว ลึกเกิน 6.4 มิลลิเมตร	

## การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดรอยต่อให้ดี ไม่มีฝุ่น ผง ดิน ปนเปื้อน นำตัววัสดุใส่ลงในหม้อต้ม ไม่จำเป็นต้องแกะพลาสติกหุ้มออก ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันที่ต้มไม่ให้เกิน 240 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิวัสดุไม่เกิน 170 องศาเซลเซียส สังเกตวัสดุจะหนืดคล้ายเจลลี่

## วิธีการใช้งาน

เทยางหยอดลงบนร่องแนว ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ทั้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก่อนเปิดจราจร

## อัตราการใช้งาน

Joint Depth (mm)	5	10	15	20	25	30	40	50
5	0.035							
10	0.070	0.140						
15	0.105	0.210	0.315					
20	0.140	0.280	0.420	0.560				
25	0.175	0.350	0.525	0.700	0.875			
30	0.210	0.420	0.630	0.840	1.050	1.260		
40	0.280	0.560	0.840	1.120	1.400	1.680	2.240	
50	0.350	0.700	1.050	1.400	1.750	2.100	2.800	3.500

Joint Width (mm)

Average consumption in kg for one linear meter length of joint

## การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำมันก๊าด

## ข้อจำกัด

- ห้ามใช้ยาแนวแนวตั้ง
- อย่าเติมน้ำขณะต้ม

## ขนาดบรรจุ

15 กิโลกรัม ต่อกล่อง

## วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

## อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

## ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตา นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

## ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อกแมค จำกัด

โทร : 0-2864-8658

แฟกซ์ : 0-2418-4327

อีเมล : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

# ROCKMAX® JOINTSEAL



วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ออน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลวิธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้การศึกษาระยะและการปฏิบัติงานปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจัดเก็บอย่างเหมาะสม จนยึดถือวิธีและใช้งานภายใต้สภาวะอากาศปกติตามคำแนะนำของ Rockmax ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความดัน ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับรอง และรับประกันประสิทธิภาพใดๆ ทั้งสิ้น หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ไว้ไว้บนผลิตภัณฑ์อื่นหรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทยัง ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็นภาระผลิตivitiesของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Rockmax ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Rockmax จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น