

ROCKMAX® JOINTSEAL (COLD)



วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยึดหยุ่นชนิดเย็น

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Jointseal (cold) คือ ยางหยอดร่องรอยต่อถนนคอนกรีตชนิดเย็น ผลิตมาจากยางมะตอย ใช้กับงานรอยต่อคอนกรีต ซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต อุดน้ำรั่ว ใช้งานง่ายโดยใช้มือปั้น มีแรงยึดเกาะดีกับผิวคอนกรีต สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมและอยู่ในสภาวะได้น้ำได้

ลักษณะการใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อคอนกรีตทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- รอยต่อในเขื่อนคอนกรีต
- รอยต่อในพื้นที่คอนกรีต
- อุดรอยช่องว่างบนถนนหรือพื้นคอนกรีต
- อุดรอยน้ำรั่ว

คุณสมบัติ

- มีค่าความยืดหยุ่นตัวดี
- ใช้งานด้วยการปั้นคล้ายดินน้ำมัน
- ใช้ได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน
- ยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน
- ทนน้ำขัง

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ	คล้ายก้อนดินน้ำมันสีดำ
ความกว้างจำเพาะ	1.70
อุณหภูมิขณะติดตั้ง	0 ถึง 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิขณะใช้งาน	0 ถึง 60 องศาเซลเซียส
เพนิเทรชัน	< 100 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	
การไหล	< 5 มิลลิเมตร
<small>(ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ฐาน 75 องศา)</small>	
เวลาแห้งตัว (30 องศาเซลเซียส)	10 ถึง 15 นาที
เวลาที่ผิวแห้ง (30 องศาเซลเซียส)	24 ชั่วโมง
เสลาบ่มตัว (30 องศาเซลเซียส)	7 วัน
แรงยึดเกาะคอนกรีต	ผ่าน
การกันน้ำ	ผ่าน

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดรอยต่อให้ดี ไม่มีฝุ่น ผง ดิน ปนเปื้อน คอนกรีตควรมีค่าการรับแรงอัดประมาณ 25 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือ ประมาณ 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน

วิธีการใช้งาน

นำวัสดุออกจากกล่องตัดแบ่งออกมาให้พอประมาณขนาดรอยต่อบนให้ได้ขนาดเพื่อที่จะอุดรอยต่อได้สนิท ใช้มือกดวัสดุลงบริเวณ

รอยต่อให้แน่นหนา รอให้วัสดุแห้งตัวประมาณ 10 ถึง 15 นาที ป้องกันน้ำหรือฝนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงจึงจะใช้งานได้

อัตราการใช้งาน

ขนาดรอยต่อ กว้าง X ลึก (มิลลิเมตร)	อัตราการใช้ (กิโลกรัม ต่อ เมตร)
10 x 10	0.17
12 x 10	0.21
15 x 10	0.26
20 x 10	0.34
15 x 15	0.38
20 x 15	0.51
25 x 15	0.64
20 x 20	0.68
25 x 20	0.85
30 x 20	1.02

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยอะซิโตน วัสดุที่แข็งใช้แปรงลวดหรือเกรียงเหล็กขูดออก

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัม ต่อกล่อง

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธีและยังไม่เปิดใช้งาน

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อกแม็กซ์ จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net


ROCKMAX[®] JOINTSEAL (COLD)

วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเย็น



IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.

 Printed on recycled paper
Copyright©2012 Rockmax