

ROCKMAX® TOP200

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบบาง



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax TOP200 คือผงซีเมนต์สำเร็จรูปผสมกับน้ำใช้สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบทั้งภายนอกและภายใน และเพื่อปกปิด รอยแตก รุโพรง ตามคด รอยตะเข็บ รอยแตกภายในของผิว รอยขรุขระของเม็ดทราย เมื่อฉาบแล้วจะทำให้พื้นผิวเนียนเรียบ สวยงาม ผิวสีไม่ต่างจากพื้นผิวเดิม และฉาบง่าย สามารถทาสีทับได้

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับงานคอนกรีตหล่อในที่
- ใช้กับงานคอนกรีตสำเร็จรูป
- ใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย ลื่น
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานเพียงผสมน้ำ
- ให้พื้นผิวเนียนเรียบ สวยงาม สีไม่เพี้ยน
- ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยารองพื้น
- สามารถทาสีทับได้

ข้อมูลทางเทคนิค

สี:	เทา หรือ ขาว
ลักษณะ:	ซีเมนต์ผง
pH:	เบส
ความหนาแน่น:	ประมาณ 1.05 กิโลกรัม/ลิตร
ระยะเวลาในการแห้งตัวเริ่มต้น (ที่ 30°C):	4 ถึง 5 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการแห้งตัวสุดท้าย (ที่ 30°C):	24 ชั่วโมง
ค่ายึดเกาะกับผิวคอนกรีต (ที่ 28 วัน):	>0.5 N/mm ² (MPa)
ระยะเวลาการทำงาน (ที่ 30°C):	30 – 45 นาที
อัตราการผสมกับน้ำ:	30 – 40% โดยน้ำหนัก (อัตราการผสม น้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น อุปกรณ์ที่ใช้ และสภาพพื้นผิว ควรปรับตามความเหมาะสม)
อุณหภูมิขณะทำงาน:	5°C - 40°C
อัตราการใช้งาน:	1.0 – 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อความหนา 1 มิลลิเมตร

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฎี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ



การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบหลงเหลืออยู่ ใช้น้ำพรมให้ชุ่มก่อนทำการฉาบ คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องรออย่างน้อย 7 วันก่อนทำการฉาบบาง

วิธีการผสม

ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นส่วนผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 6.0-8.0 ลิตร สำหรับการผสม 1 ถุง (20 กิโลกรัม) ทำการผสมด้วยเครื่องผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุเข้ากันได้ดี

วิธีการใช้งาน

ใช้เกรียงเหล็กในการฉาบโดยฉาบที่ความหนา 0.5 ถึง 3.0 มิลลิเมตรต่อเที่ยว สามารถฉาบได้มากกว่า 1 ชั้น ใช้กระดาษทรายตกแต่งผิวได้

การบ่ม

ทำการทาสีหลังจากฉาบไปอีก 7 วัน (ระยะเวลาการบ่มขึ้นอยู่กับความหนา และอุณหภูมิการติดตั้ง)

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี และยังไม่เปิดใช้งาน

ROCKMAX® TOP200

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบบาง



ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย
ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุด
แล้วรีบพบแพทย์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อกแมค จำกัด

โทร : 0-2864-8658

แฟกซ์ : 0-2418-4327

อีเมล : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลวิธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้การศึกษามา
และประสบการณ์ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะคงมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจัดเก็บอย่างเหมาะสม จนยึดถือวิธี
และใช้งานภายใต้ภาวะอากาศปกติตามคำแนะนำของ Rockmax ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความ
ชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริงที่ทำงาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับรอง และรับประกัน
ประสิทธิภาพใดๆ ทั้งสิ้น หรือความเหมาะสมในการใช้งานใ้ควรจามวัสดุประเภทนี้สามารถใช้งานได้ และจะมีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้หรือไม่ หรือจากคำแนะนำที่ไว้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องการ
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็นภาระละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Rockmax ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุด ซึ่ง Rockmax จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น